

# INFLUENCE OF THE SELF-BIAS VOLTAGE ON THE MICRO-STRUCTURE OF HYDROGENATED AMORPHOUS CARBON FILMS ELABORATED BY RF-PECVD

Reçu le 10/11/2007 – Accepté le 26/05/2008

## Résumé

Des couches de carbone amorphe hydrogéné (a-C:H) ont été préparées à la température ambiante par la technique RF-PECVD, en utilisant différentes tensions d'auto-polarisation du substrat (150 V – 240 V). La microstructure de ces couches fut ensuite analysée par deux techniques d'investigation complémentaires : la spectroscopie d'absorption infrarouge et la spectroscopie Raman. Les résultats obtenus grâce à la première technique montrent que l'hydrogène est lié aussi bien aux atomes de carbone en configuration sp<sub>2</sub>C, qu'en configuration sp<sub>3</sub>C, pour tous les échantillons étudiés. Ainsi, plus de 60% de l'hydrogène est lié aux groupes sp<sub>3</sub>CH<sub>x</sub> ( $x = 2, 3$ ), alors que seulement 13 à 17% de cet élément est lié aux espèces sp<sub>2</sub>CH dans des amas graphitiques (probablement des anneaux aromatiques). L'influence de la polarisation V<sub>b</sub> des substrats sur la microstructure des couches a-C :H est également démontrée par l'analyse Raman que nous avons effectuée. En effet, une relation linéaire existe bien entre le rapport de l'intensité intégrée du pic D et celle du pic G (ID/IG) et la largeur à mi-hauteur du pic G (G<sub>1/2</sub>), pour des valeurs de V<sub>b</sub> relativement élevées. : lorsque V<sub>b</sub> augmente, ID/IG augmente également alors que G<sub>1/2</sub> devient faible. Ce qui signifie que la largeur G<sub>1/2</sub> est fortement affectée par la graphitisation progressive du matériau, et donc la présence d'amis graphitiques. Les valeurs observées pour G<sub>1/2</sub> (166 à 178 cm<sup>-1</sup>) et le fait que ID/IG soit inférieur à 1, suggèrent que la taille des amis graphitiques ne devrait pas dépasser 10 Å. Ces dernières caractéristiques, ainsi que la largeur du gap optique déterminée par des mesures dans l'UV-visible, et les valeurs relativement faibles de la concentration d'hydrogène – déterminées à partir des spectres d'absorption infrarouge- suggèrent que les couches a-C :H étudiées ont des propriétés microstructurales comprises entre celles des couches polymériques et celles des couches DLC.

**Mots clés:** PECVD, a-C :H, FTIR, spectroscopie Raman, graphitisation

## Abstract

Hydrogenated amorphous carbon films (a-C:H) were deposited at room temperature in an rf-PECVD reactor using different DC self-biases (150 – 240 V). The microstructure of the films was then analysed by infrared transmission spectroscopy and Raman spectroscopy. The IR results show that hydrogen is bonded to both sp<sub>3</sub>C and sp<sub>2</sub>C atoms in all samples: more than 60% of bonded H is in sp<sub>3</sub>CH<sub>x</sub> groups ( $x = 2, 3$ ) while only 13 to 17% is in sp<sub>2</sub>CH species in graphitic clusters (probably aromatic rings). The influence of self-bias voltage V<sub>b</sub> on the microstructure of the a-C:H films is also demonstrated by Raman scattering analysis. Indeed, a linear relationship between the ratio of the integrated intensity of the D peak over that of the G one (ID/IG) and the G peak FWHM (G<sub>1/2</sub>) was found for films prepared at relatively high V<sub>b</sub> values (V<sub>b</sub> higher than -150 V). As the DC bias V<sub>b</sub> increases, the ratio ID/IG increases while G<sub>1/2</sub> becomes narrower. Also G<sub>1/2</sub> is strongly affected by the graphitization of the material and hence the presence of graphitic clusters. The observed values of G<sub>1/2</sub> (166 – 178 cm<sup>-1</sup>) and ID/IG ( $\leq 1$ ) for our films suggest that the graphitic clusters sizes are less than 10 Å. Moreover, the relative low hydrogen content of these films, as shown by infrared transmission spectra, in addition to the former characteristics and to the values of band gap width, indicate that our a-C:H films seem to exhibit properties which lie between those of polymeric and DLC films.

**Keywords:** PECVD, a-C :H, FTIR, Raman spectroscopy, graphitization

N. HADJ-ZOUBIR <sup>1</sup>  
F. BOUKHORS <sup>1</sup>  
R. BAGHDAD <sup>1</sup>  
K. ZELLAMA <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Laboratoire de Génie Physique,  
Université Ibn Khaldoun, B.P. 78,  
Tiarét 14000, Algérie

<sup>2</sup> Laboratoire de Physique de la Matière  
Condensée, Faculté des Sciences, 33  
Rue Saint-Leu, 80039 Amiens, France

## ملخص

صنعت بطريقة الترسيب الكيميائي، باستخدام (H : a-C) في هذه المذكرة دراسة مفصلة للتركيبة البنوية لطبقات من الكربون الهيدروجيني الالبلوري . اثناء الترسيب من 150- 240 (Vp) في درجة حرارة مثالية ثابتة مع تغيير قيم فرق الكمون المطبق (PECVD) غاز فحم هيدروجيني بوجود بلازما (RAMAN) لهذا الغرض، نستعين بتقنيتين تجريبيتين متممانتين و هما: طيفية أشعة تحت الحمراء و طيفية إن النتائج المتحصل عليها باستعمال التقنية الأولى، تشير إلى أن الهيدروجين الموجود في الطبقات المدروسة متلتصق بذرات الكربون الموجودة في مجموعات sp<sub>3</sub>CH<sub>x</sub> (x = 2, 3) مع sp<sub>3</sub>C. التحاليل المدققة تبين أن أكثر من 60% من ذرات الهيدروجين متلتصقة بمجموعات (sp<sub>3</sub>C) و (sp<sub>2</sub>C) من نوع sp<sub>2</sub>CH . هذه الأخيرة هي في الأصل كومات (sp<sub>2</sub>CH) لتكون أصناف من نوع (sp<sub>2</sub>CH)، بينما 13 إلى 17% فقط من الهيدروجين متلتصق بمجموعات (3) 2, 178cm<sup>-1</sup>. غرافيتية في شكل حلقات عطرية ، إذ أننا وجدنا علاقة خطية بين نسبة (H : a-C :H) أثر ملحوظ على التركيبة البنوية لطبقات (Vp) أن لفرق الكمون (RAMAN) و انخفاض قيمة العرض (ID/IG)، نلاحظ ارتفاع النسبة (Vp): عند ارتفاع (G) (لذرة G<sub>1/2</sub>) و العرض النصفي (ID/IG) (G) و (D) (ذئب الذروتين 166 و ( التي تميز طبقاتنا و المترادفة بين (G) (D) (G) و متزايد للكومات الغرافيتية. إن قيمة (G<sub>1/2</sub>) . هذه النتائج تعني أن (G) (النصفي 10Å. يبين أن قياس الكومات الغرافيتية لا تتجاوز (1 ≤ ID/IG ≤ 1) التي لا تفوق 1 (ID/IG) و قيمة النسبة 1-178cm<sup>-1</sup>. كل هذه النتائج، و النتائج الأخرى المتحصل عليها عن طريق تقنيات أخرى، كالتقنيات الضوئية في مجال ما فوق البنفسجي و المرئي، زيادة على تقنية قياس كلها DLC و لا طبقات PLC كمية الهيدروجين، تشير إلى أن لطبقاتنا خصوصيات بنوية لا هي خصوصيات طبقات ، بل بينها.

**الكلمات المفتاحية:** الترسيب الكيميائي (PECVD)، طيفية أشعة تحت الحمراء، طيفية (RAMAN)، مرحلة التكوين الغرافيتية.